



1032

**Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o**  
ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice

**Weber - Zakład Produkcyjny w Gniewie**  
ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew  
tel.: 058 535 25 95, fax: 058 535 25 96

04

1032-CPD-0010

**PN-EN 13055-1**  
**Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy**

<b>Oznaczenie produktu</b>	<b>1.3/LWA/03.10</b>						
<b>Nazwa , kształt ziarn</b>	<b>Leca KERAMZYT 0-2 mm okrągły</b>						
Wymiar ziarn [mm]	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	5
Średnio przechodzi przez sito [ % masowy ]	2	5	8	12	25	95	100
Gęstość nasypowa w stanie luźnym (kg/m <sup>3</sup> )	550 ± 15%						
Odporność na miażdżenie (N/mm <sup>2</sup> )	Nie dotyczy						
Nasiąkliwość* %	Nie dotyczy						
Procent ziarn przekruszonych %	Nie dotyczy						
Zawartość chlorków %	<0,001						
Zawartość siarczanów rozpuszczalnych w kwasie%	<0,08						
Całkowita zawartość siarki%	<0,05						
Obecność zanieczyszczeń	Nie dotyczy						
Trwałość na zamrażanie-rozmrażanie %	Nie dotyczy						
Stołość objętości	NPD						
Promieniowanie radioaktywne	F1 < 1; f2 < 200Bq/kg						
Uwalniane metale ciężkie	NPD						
Uwalniane węglowodory poliaromatyczne	NPD						
Uwalniane inne substancje niebezpieczne	NPD						
Trwałość a reaktywność alkaliczno-krzemionkowa	NPD						

NPD = nie oznaczane ( no performance determined )

\* po 24 godzinach

\*\* na podstawie długookresowych doświadczeń

Wydanie z dnia 01.03.2010 zastępuje z dn 02.02.2009