


Nazwa produktu
 Leca keramzyt 0-2 mm okrągły
 Leca keramzyt do zapraw

numer : 1.3/LWA/0-2/03.10

zastępuje : 1.3/LWA/02/09



Rozmiar sita [mm]	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4
średnio przechodzi przez sito [%]	2,0	5,0	8,0	12,0	25,0	95,0	100
max. [% masowy]	6,0	11,0	16,0	21,0	40,0	100,0	100
min. [% masowy]	0,0	1,0	2,0	4,0	10,0	90,0	100

Właściwości kruszywa:

	gęstość nasypowa luzem	wilgotność
	[kg/m ³]	% do masy suchej
maksimum	633	35
wartość deklарowana	550	
minimum	468	

Polska norma PN-EN 13055-1 dla frakcji 0-2mm dopuszcza nadziarno do 10 %, które mogą stanowić granule 2-4 mm

W przypadku dodatkowych wymagań prosimy o kontakt z działem handlowym

Joint-Gabain Construction Products Polska sp. z o.o.
 Weber · Dyrektor Zakładu w Gniewie

 Michał Kołodziejczyk