

Samopoziomująca masa szpachlowa o bardzo twardej powierzchni, 1 - 10 mm, cementowa, do układania ręcznego i maszynowego, CT-C25-F7 weber.floor 4031

OPIS PRODUKTU

Cementowa, samopoziomująca masa szpachlowa, w formie suchej mieszanki, gotowa do użycia po wymieszaniu z wodą.

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

- > do wygładzania i szpachlowania
- > do układania ręcznego i maszynowego
- > przystosowana do wygładzania jastrychów z zainstalowanym ogrzewaniem podłogowym
- > ruch pieszy po 2 - 4 godzinach
- > wyjątkowo gładka i twarda powierzchnia
- > układanie wykładzin już po 24 godzinach
- > odporna na ruch mebli na kółkach
- > dzięki niskiej alkaliczności doskonale współpracuje ze wszystkimi klejami do wykładzin
- > nie wymaga stosowania membran pielęgnacyjnych
- > do stosowania wewnątrz budynków
- > nie zawiera kazeiny, żużli oraz popiołów lotnych
- > przyjazna dla ludzi i środowiska naturalnego

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

- > Do szpachlowania, wyrównywania lub wygładzania podłogi pod cienkie wykładziny dywanowe, PVC, korkowe, parkiet (zalecane kleje elastyczne), panele itp.
- > Do stosowania wewnątrz budynków w mieszkaniach, biurach, szpitalach, szkołach, sklepach, kinach itp. obiektach użyteczności publicznej na podłogach betonowych, jastrychach cementowych, podkładach anhydrytowych, magnezytowych, asfaltowych, płytkach ceramicznych.
- > Podkładu z **weber.floor 4031 (maxit floor 4031)** nie zaleca się eksploatować bez wyżej wymienionych warstw nawierzchniowych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być nośne, twarde, stabilne, suche i wolne od zanieczyszczeń osłabiających wiązanie (np. tłuszcze, pyły, kurz, kleje, resztki farb i zapraw). Płytki glazurowane oczyścić papierem ściernym. Wytrzymałość podłoża na odrywanie powinna wynosić minimum 1,0 N / mm². Otwory w stropie uszczelnić, aby nie dopuścić do wyciekania zaprawy. Większe ubytki w podłożu naprawić np. zaprawą **Optiroc S 40 (weber ZT601)**. Podłoże odkurzyć i zagruntować preparatem **weber.floor 4716 (maxit floor 4716)** (podłoża betonowe, jastrychy cementowe, płytki ceramiczne) lub **weber.floor 4710 (maxit floor 4710)** (podkłady anhydrytowe, magnezytowe, asfaltowe). Warstwa gruntująca zwiększa przyczepność zaprawy do podłoża, ułatwia jej poziomowanie, zapobiega powstaniu pęcherzy powietrznych i odwodnieniu zaprawy przed związaniem. Szczegółowe informacje na temat gruntowania za-

warte są w karcie technicznej **weber.floor 4716 (maxit floor 4716)** i **weber.floor 4710 (maxit floor 4710)**. Wokół ścian, słupów, rur itp. wykonać dylatacje obwodowe stosując np. taśmę dylatacyjną **weber.floor 4960 (maxit floor 4960)**.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Do 6,0 - 6,5 litra czystej wody wsypać 25 kg (worek) suchej mieszanki **weber.floor 4031 (maxit floor 4031)** i mieszać przez 1 - 2 minuty wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym do uzyskania jednorodnej masy. Odstawić na około 3 minuty i ponownie krótko wymieszać. **weber.floor 4031 (maxit floor 4031)** można mieszać i układać przy pomocy pomp zapewniających uzyskanie zaprawy o właściwych parametrach (informacji udziela Dział Techniczny Weber). Przygotowywać porcje, które zostaną zużyte w ciągu 15 - 20 minut. Parametry zaprawy kontrolować na bieżąco przy użyciu pierścieniowego testu rozplątywności. Nie dodawać więcej wody niż zaleca instrukcja, ponieważ obniży to wytrzymałość oraz zwiększy skurcz zaprawy.

Niedopuszczalne jest „ulepszanie” wyrobu przez dodawanie piasku, cementu itp.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Szerokość wylewanego pola nie powinna przekraczać 6 - 8 m. Duże powierzchnie podzielić na działki robocze przy pomocy samoprzylepnej taśmy z gąbki **weber.floor 4965 (maxit floor 4965)**. Zaprawę **weber.floor 4031 (maxit floor 4031)** wylewać na podłoże pasmami o szerokości 30 - 40 cm. Kolejne porcje zaprawy wylewać tak szybko, aby mogły połączyć się, gdy są jeszcze w stanie płynnym. Po wylaniu masę rozprowadzić pacą zębatą lub wałkiem kolczastym. Zaprawę układać bez przerw, aż do pokrycia całej powierzchni działki. Po wstępnym związaniu podkładu, taśmę z gąbki usunąć i przystąpić do wylewania zaprawy na kolejnej działce roboczej. Zaleca się wykonywanie prac przez co najmniej trzy osoby. Nie jest wymagane stosowanie membran pielęgnacyjnych. Należy pamiętać o natychmiastowym czyszczeniu pomp łącznie z węzłem za każdym razem, gdy przerwa w pompowaniu zaprawy będzie dłuższa niż 10 minut. Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe usuwać mechanicznie.


WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA WYROBU

Budynek musi mieć dach, okna i drzwi. Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 7 dni powinna wynosić od + 10°C do + 25°C. Wilgotność względna podłoża powinna być mniejsza niż 95%. W trakcie prac oraz 3 dni po ich zakończeniu zalecane jest lekkie wietrzenie pomieszczeń, ale należy unikać przeciągów. Nie dopuszczać do intensywnego nasłonecznienia lub nagrzania wylanej zaprawy.

Samopoziomująca masa szpachlowa o bardzo twardej powierzchni, 1 - 10 mm, cementowa, do układania ręcznego i maszynowego, CT-C25-F7 weber.floor 4031

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Zaprawę przechowywać i przewozić w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach, chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia wynosi 9 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

DANE TECHNICZNE	
>Wyrób zgodny z	PN-EN 13813
>Reakcja na ogień	A2 _{fl} - s1
>Wydzielanie substancji korozyjnych	zaprawa cementowa (CT)
>Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach)	powyżej 25 N / mm ² (C25)
>Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach)	powyżej 7 N / mm ² (F7)
>Proporcje mieszania	6,0 - 6,5 litra wody na 25 kg
>Rozpływność	250 - 270 mm (pierścień 68 x 35 mm)
>Czas zużycia	15 - 20 minut*
>Grubość warstwy	1 - 10 mm
>Zużycie materiału	około 1,6 kg / m ² na każdy mm grubości
>Szybkość układania	do 100 m ² / godzinę
>Temperatura stosowania	od + 10°C do + 25°C
>Czas utwardzania	dla ruchu pieszego: 2 - 4 godziny
>Układanie posadzek	około 24 godzin*
	07 EN 13813 modyfikowany polimerami CT-C25-F7

*Przy + 20°C i wilgotności względnej powietrza 65%. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skraca czas, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłuża podany czas.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Wyrób zawiera cement - wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć mydłem i wodą. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

UWAGA

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Wyrób należy stosować zgodnie z podanym opisem. Przedstawione informacje nie mogą jednak zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku wątpliwości zaleca się wykonać własne próby lub skontaktować się z Doradcami Technicznymi Weber. Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Powierzchnia wykonanego podkładu może wykazywać różnice w odcieniu i wygładzie w zależności od partii wyrobu oraz ze względu na warunki wykonywania prac, warunki i szybkość wysychania itp. Nie jest to wada wyrobu i nie wpływa na parametry techniczne i właściwości użytkowe podkładu.

OPAKOWANIA

- > worek 25 kg
- > paleta 42 x 25 kg = 1050 kg