

weber.floor 4716

Preparat do gruntowania podłóży

Pod podkłady podłogowe i posadzki, koncentrat do rozcieńczenia wodą

OPIS PRODUKTU

Preparat do gruntowania podłóży pod podkłady podłogowe i posadzki. W formie koncentratu do rozcieńczenia wodą.

Najważniejsze właściwości produktu:

- zwiększa przyczepność zapraw do podłóży
- zapobiega odwodnieniu zapraw przed ich związaniem
- zapobiega powstawaniu pęcherzy na powierzchni wylewanej warstwy
- polepsza rozlewność zapraw podłogowych
- po wyschnięciu odporny na alkalia i zawilgocenie
- paroprzepuszczalny
- do wewnątrz i na zewnątrz
- łatwy w stosowaniu
- przyjazny dla środowiska naturalnego

DANE TECHNICZNE

Wyrób zgodny z:	PN-C-81906:2003
Zużycie materiału:	w zależności od podłóży ok. 0,1 - 0,2 kg koncentratu na 1 m ²
Czas schnięcia:	ok. 3 do 5 godzin
Temperatura stosowania:	od +10°C do +25°C

ZASTOSOWANIE

- do gruntowania podłóży przed każdym zastosowaniem zapraw podłogowych maxit.

- nadaje się do gruntowania podłóży pod inne podkłady podłogowe.

Przygotowanie podłóży

weber.floor 4716 ma bardzo dobrą przyczepność do suchych, mocnych, zwartych, wolnych od zanieczyszczeń podłóży betonowych (wylewanych i prefabrykowanych), ceramicznych, kamiennych, drewnianych, jastrychów cementowych, lastriko, stalowych itp. Podłóże należy oczyścić mechanicznie np. przez śrutowanie i dokładnie odkurzyć. Podłóży zatłuszczone olejami lub smarami odtłuścić odpowiednim preparatem i/lub wypalić. Słabe lub miękkie podłóży (np. asfalt) usunąć.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Zawartość opakowania należy przed użyciem wymieszać, a następnie rozcieńczyć wodą w odpowiedniej proporcji w zależności od rodzaju podłóży. Proporcje mieszania podano w tabeli. Dolewać koncentrat do wody. Tak przygotowany roztwór wylewać na podłóże i rozprowadzać za pomocą szczotki – nasycać podłóże, lecz nie pozostawiać kałuż. Gruntować 3 - 24 godziny przed nakładaniem zapraw. Ostatnie gruntowanie powtórzyć, jeżeli zaprawa będzie układana po 24 godzinach od ostatniego gruntowania. Zbyt krótki czas schnięcia przed położeniem zapraw podłogowych, niska temperatura i/lub wysoka wilgotność może powodować uszkodzenia w warstwie preparatu i w efekcie powstawanie pęcherzy powietrznych w nakładanej warstwie zaprawy.

weber.floor 4716

Proporcje mieszania i orientacyjne zużycie **weber.floor 4716** do gruntowania podłoża pod podkłady podłogowe weber:

podłoże	weber.floor 4716 : woda	wydajność 1 kg koncentratu
beton wylewany lub prefabrykowany	1:3*	ok. 10 m ²
drewno, stal zabezpieczona antykorozyjnie	5:1 + sucha zaprawa *	ok. 5 m ²
płytki ceramiczne, lastriko, kamień, PVC	1:1 + sucha zaprawa *	ok. 7 m ²
Suche, porowate powierzchnie, np. wylewki cementowe (szlichty)	1 warstwa 1:5 2 warstwa 1:3	ok. 5 m ²

(*) W przypadku chłonnego podłoża betonowego gruntować jak dla wylewek cementowych.

(* *) Świeżo wylany grunt posypać równomiernie niewielką ilością suchej zaprawy podłogowej i powstały szlam wetrzeć szczotką w podłoże; po wyschnięciu całe podłoże dokładnie odkurzyć.

Proporcje mieszania i orientacyjne zużycie **weber.floor 4716** do gruntowania podłoża pod posadzki przemysłowe weber (maxit):

podłoże	weber.floor 4716 : woda	wydajność 1 kg koncentratu
beton wylewany lub prefabrykowany	1 warstwa 1:5 2 warstwa 1:3	ok. 5 m ²
beton ciężki	1:3	ok. 10 m ²
warstwy podkładowe weber.floor 4600 DuroBase, weber.floor 4602 DuroBase Extra	1 warstwa 1:10 2 warstwa 1:3	ok. 7 m ²

Warunki podczas stosowania i wiązania wyrobu

W czasie gruntowania temperatura otoczenia i podłoża powinna wynosić +10°C do +25°C. Lekkie wietrzenie w trakcie i po nałożeniu preparatu przyspiesza jego wysychanie, ale należy unikać przeciągów.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Przechowywać i przewozić w oryginalnych, fabrycznie zamkniętych opakowaniach i w temperaturze powyżej +5°C. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Chronić przed mrozem!

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Wyrób jest substancją nietoksyczną i w normalnych warunkach użytkowania nie stwarza zagrożenia. Należy chronić oczy i skórę. Prace wykonywać w odzieży ochronnej. W przypadku zanieczyszczenia preparatem: oczy przemyć obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć wodą z mydłem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

UWAGA

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Wyrób należy stosować zgodnie z podanym opisem. Przedstawione informacje nie mogą jednak zastąpić fachowego przy-

weber.floor 4716

gotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku wątpliwości zaleca się wykonać własne próby lub skontaktować się z Doradcami Technicznymi Weber. Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

OPAKOWANIA

weber.floor 4716 pakowany jest w kanistry po 5 kg, 10 kg, 30 kg.