

Preparat regulujący wysychanie podkładów podłogowych, koncentrat do rozcieńczania wodą weber.floor 4790

OPIS PRODUKTU

Preparat regulujący wysychanie podkładów podłogowych. W formie koncentratu do rozcieńczania wodą.

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

- > reguluje szybkość wysychania cementowych podkładów podłogowych
- > redukuje naprężenia związane z procesem wysychania podkładów pływających
- > zmniejsza niebezpieczeństwo pęknięć i odkształceń powierzchni
- > nie zawiera rozpuszczalników
- > koncentrat do rozcieńczania wodą
- > łatwy w użyciu
- > do stosowania wewnątrz budynków
- > przyjazny dla ludzi i środowiska naturalnego

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

- > Do nanoszenia na nowe, cementowe podkłady podłogowe wykonywane na izolacjach z wełny mineralnej, styropianu, folii, papy itp.
- > Redukuje naprężenia powstające podczas wiązania zmniejszając niebezpieczeństwo powstawania pęknięć i odkształceń powierzchni.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Nakładanie preparatu należy rozpocząć najpóźniej po 1 - 3 dniach od wykonania podkładu podłogowego. W okresie zimowym, niskiej wilgotności względnej w pomieszczeniu, wysokiej temperaturze zewnętrznej, przy włączonym ogrzewaniu itp. nakładanie preparatu należy rozpocząć najpóźniej po 24 godzinach od wykonania podkładu podłogowego. Zawartość opakowania należy przed użyciem wymieszać, a następnie rozcieńczyć wodą w proporcji 1:2 (preparat:woda). Dolewać koncentrat do wody. Tak przygotowany roztwór wylewać na podłoże i rozprowadzać cienką warstwą przy użyciu gumowej rakli lub płaskiego mopa. Nie pozostawiać kałuż. Preparat nakładać w jednej warstwie. W czasie prac temperatura otoczenia i podłoża powinna wynosić + 10°C do + 25°C. Lekkie wietrzenie w trakcie i po nałożeniu preparatu przyspiesza jego wysychanie, ale należy unikać przeciągów.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Przechowywać i przewozić w oryginalnych, fabrycznie zamkniętych opakowaniach i w temperaturze powyżej + 5°C. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. **Chronić przed mrozem!**

DANE TECHNICZNE	
> Proporcje mieszania	1 : 2 (preparat : woda)
> Zużycie materiału	w zależności od podłoża około 0,05 - 0,2 kg koncentratu na 1 m ²
> Czas schnięcia	około 0,5 godziny
> Temperatura stosowania	od + 10°C do + 25°C

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Wyrób jest substancją nietoksyczną i w normalnych warunkach użytkowania nie stwarza zagrożenia. Należy chronić oczy i skórę. Prace wykonywać w odzieży ochronnej.

W przypadku zanieczyszczenia preparatem: oczy przemyć obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć wodą z mydłem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

UWAGA

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Wyrób należy stosować zgodnie z podanym opisem. Przedstawione informacje nie mogą jednak zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku wątpliwości zaleca się wykonać własne próby lub skontaktować się z Doradcami Technicznymi Weber. Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej traci ważność karty wcześniejsze.

OPAKOWANIA

- > 10 kg