

Siatka z włókna szklanego weber PH914

OPIS PRODUKTU

Siatka z włókna szklanego przeznaczona do stosowania, jako materiał zbrojący w złożonych systemach izolacji ścian zewnętrznych budynków Weber o gramaturze 145 g/m².

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

- ✓ impregnowana dyspersją żywicy butadienowo – styrenowej
- ✓ alkalioodporna
- ✓ szerokość 1 m, długość w rolce nie mniej niż 50 m
- ✓ barwiona na kolor żółty, oznakowana logotypem Weber

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Siatka z włókna szklanego przeznaczona do stosowania, jako materiał zbrojący w złożonych systemach izolacji ścian zewnętrznych budynków Weber opartych o styropian i wełnę mineralną.

SPOSÓB UŻYCIA

Siatkę wtapiać w świeżą, nałożoną na płyty izolacyjne zaprawę klejowo – szpachlową pasami pionowymi z góry na dół. Stosować 10 cm zakładów na powierzchni ściany i 20 cm zakładów w narożach. W strefach szczególnie narażonych na oddziaływania mechaniczne stosować należy dwie warstwy siatki. Pierwszą warstwę układać pasami poziomymi bez zakładów. Drugą warstwę pasami pionowymi z zachowaniem zakładów. Przy docinaniu siatki należy stosować ostry nóż.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Warstwę zbrojącą można wykonywać, co najmniej po trzech dniach od przyklejenia płyt izolacyjnych. Powierzchnia płyt powinna być równa i odpylona. Należy zamontować listwy narożnikowe, profile dylatacyjne oraz siatki wzmacniające w narożach otworów. Płyty ze styropianu, które wystawione były przez dłuższy czas na działanie promieni UV należy przetrzeć w celu zdarcia zwietrzałej i pożątkłej warstwy.

DANE TECHNICZNE	
> Wymiar oczek (mm)	4,5 x 4,0 (+/- 5%)
> Masa powierzchniowa (g/m ²)	153 (+/- 8)
> Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, N, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w: *warunkach laboratoryjnych *5% roztworze wodnych NaOH	≥ 1500 ≥ 800
> Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy wymaganych wartościach siły zrywającej, % badane na próbkach przechowywanych 28 dni w: *warunkach laboratoryjnych (przy sile 1500 N) *5% roztworze wodnych NaOH (przy sile 800 N)	≤ 3,5 ≤ 3,5
> Zużycie	ok. 1,1 m ² na 1 m ² elewacji
> Kolor	żółty, oznakowana logo Weber

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Wykonywanie warstwy zbrojącej można rozpocząć po min. 3 dniach od przyklejenia płyt izolacyjnych. Zaprawę klejowo-szpachlową Weber nakładać na powierzchnię płyt pacą zębatą o wysokości zęba 10-12mm, pasami o szerokości siatki zbrojącej. Po nałożeniu zaprawy należy natychmiast przykleić siatkę zbrojącą, wciskając ją w zaprawę za pomocą pacy ze stali nierdzewnej na głębokość ok. 1 mm i dokładnie zaszpachlować. Naniesioną zaprawę należy wyrównać do uzyskania równej i gładkiej powierzchni. Grubość otuliny siatki winna wynosić min. 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscowo siatki bez otulenia zaprawą szpachlową.

Siatka z włókna szklanego **weber PH914**

Pasma siatki układać z 10 cm zakładem, a na narożach z 20 cm zakładem. Szpachlowane powierzchnie w narożach otworów okiennych i drzwiowych wzmocnić dodatkowymi pasami siatki o wymiarach ok. 20x40 cm przed nałożeniem warstwy szpachlowej. W obszarach narażonych na uszkodzenia mechaniczne np. ściany garaży, strefy cokołowe należy stosować dwie warstwy siatki zbrojącej.

NIEDOPUSZCZALNE jest wykonywanie zbrojenia warstwy szpachlowej na rozwieszanej siatce bez uprzedniego szpachlowania zaprawą podłoża!

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Siatka z włókna szklanego **weber PH914** powinna być dostarczana w oryginalnych opakowaniach producenta, zabezpieczających przed samoczynnym rozwijaniem się.

Do każdej rolki powinna być dołączona etykieta zawierająca, co najmniej następujące dane:

- nazwę wyrobu i jego przeznaczenie,
- nazwę i adres Producenta,
- wymiary,
- podstawowe zasady i warunki stosowania,
- numer Aprobataj Technicznej ITB AT-15-3514/2005,
- numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności,
- znak budowlany.

Sposób oznakowania wyrobów znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Siatka z włókna szklanego **weber PH914** powinna być przechowywana w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, z dala od urządzeń grzejnych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo składowania i niezmiennosc właściwości technicznych wyrobu.

Siatkę z włókna szklanego można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający opakowania

przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z krajowymi przepisami transportowymi i instrukcją producenta.

OPAKOWANIE

Rolka 50 m²

Siatka **weber PH914** objęta jest Aprobataj Techniczna ITB AT-15-7933/2009. W Aprobacie Technicznej produkt występuje pod nazwą ST 2924-100/7.

PRODUCENT

INTERKOBO SP. Z O.O.

Zakład Tkanin Technicznych w Pabianicach
ul. Partyzancka 105/127; 95-200 Pabianice