

Akrylowy tynk mozaikowy do wnętrz, dekoracyjny, cienkowarstwowy weber TD355

OPIS PRODUKTU

Cienkowarstwowy tynk mozaikowy na bazie żywicy akrylowej i barwionego kruszywa kwarcowego, w formie pasty, gotowy do użycia, do stosowania z płynem gruntującym.

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

- >trwały
- >odporny na uszkodzenia mechaniczne
- >odporny na zmiany termiczne
- >atrakcyjne mozaikowe wzory
- >naturalny wygląd
- >łatwy w użyciu

WIELKOŚĆ ZIARNA

>0,4 - 1,2 mm

KOLORYSTYKA

20 wzorów kolorystycznych.

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Dekoracyjny tynk do powierzchni wewnętrznych, idealny do zdobienia i podkreślenia różnego rodzaju detali architektonicznych we wnętrzach, zalecany do ochrony powierzchni szczególnie obciążonych użytkowo, np. na klatkach schodowych, korytarzach, przedsionkach, obiektach sportowych, itp. Nie stosować na powierzchni narażone na podciąganie kapilarne lub na ciągłe oddziaływanie wody (np. na ściany i brodziki kabin prysznicowych).

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być stabilne, nośne, suche, jednorodne i wolne od zanieczyszczeń. Jego powierzchnia musi być równa i gładka. Przed tynkowaniem, podłoża cementowo-wapienne, cementowe i betonowe zagruntować płynem gruntującym **weber PG221**, a podłoża gipsowe (tynki, szpachle, bloczki, płyty kartonowo-gipsowe) - gęboko penetrującym płynem gruntującym **weber PG229**. Grunt nakładać przy pomocy wałka lub pędzla, starannie rozprowadzając w obu kierunkach, aby podłoże było obficie nasyczone. Pozostawić do wyschnięcia na około 12 godzin.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Tynk **weber TD355** jest dostarczany w postaci gotowej do użycia, należy go tylko dokładnie wymieszać ręcznie. Nie używać mieszadła elektrycznego. Do mieszania używać wyłącznie narzędzi wykonanych ze stali nierdzewnej. W przypadku, gdy konsystencja tynku jest zbyt gęsta (dłuższe przechowywanie, wysokie temperatury, itp.) tynk można rozcieńczyć niewielką ilością czystej wody - zazwyczaj nie więcej niż 200 - 300 ml na wiadro 30 kg.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Przemieszany tynk **weber TD355** nakładać na zagruntowane i wyschnięte podłoże przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Tynk należy nakładać równomiernie, a jego nadmiar ściągać pacą i wygładzać zawsze w jednym kierunku do uzyskania warstwy o grubości odpowiadającej granulacji tynku. Tynku **weber TD355** nie zaciera się.

WARUNKI ATMOSFERYCZNE PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Podczas nakładania i wiązania tynku temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż + 5°C i nie wyższa niż + 25°C, a wilgotność względna powietrza - zbyt wysoka. Wykonywaną wyprawę należy chronić przed bezpośrednim działaniem słońca i opadów atmosferycznych, aż do pełnego związania tynku. Czas wiązania tynku wynosi około 24 godzin i w przypadku wysokiej wilgotności powietrza i/lub niskiej temperatury może się wydłużyć. Przynajmniej przez 5 - 6 dni od nałożenia, tynk nie może być narażony na działanie mrozu, deszczu i wilgoci.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Produkt zachowuje swoje właściwości przez okres 12 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji, która jest jednocześnie datą pakowania wyrobu, umieszczona jest razem z numerem Deklaracji Zgodności (DZ) na opakowaniu. Przechowywać i przewozić w fabrycznie zamkniętych, nieszkodzonych opakowaniach, **chronić przed mrozem i wysokimi temperaturami.**

DANE TECHNICZNE	
> Ciężar objętościowy	1,8 g / cm ³
> Przyczepność	> 0,1 N / mm ²
> Współczynnik oporu dyfuzyjnego	$\mu = 80$
> Zużycie	3,0 - 4,0 kg / m ²

Akrylowy tynk mozaikowy do wnętrz, dekoracyjny, cienkowarstwowy weber TD355

UWAGI

Po wygładzeniu na powierzchni pojawi się mleczny nalot, który po pewnym czasie zniknie. Pod wpływem dużej wilgotności (deszcz, mgła) może pojawić się ponownie, lecz z czasem zniknie całkowicie. Jest to zjawisko naturalne dla tego materiału.

Narzędzia i naczynia należy niezwłocznie po zakończeniu prac umyć wodą. Wszelkie zabrudzenia elementów budowlanych lub ubrania należy natychmiast czyścić używając większej ilości czystej wody.

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Wyrób należy stosować zgodnie z podanym opisem. Przedstawione informacje nie mogą jednak zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze sto-

sowania się do zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku wątpliwości zaleca się wykonać własne próby lub skontaktować się z Doradcami Technicznymi weber. Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Chronić oczy i skórę, w razie dostania się do oczu przemyć dużą ilością czystej wody i skonsultować się z lekarzem.

OPAKOWANIE

> wiadro 15 kg

> Aprobata techniczna ITB AT-15-6715/2007 wystawiona przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie